

DONNÉES TECHNIQUES

Composition DentoBond Porcelain Etch :

- Acide fluohydrique 8%
 - Eau 90,5%
 - Xanta gum 1,5%
-

Composition DentoBond Porcelain Silane :

- Alcool éthylique 97%
- Glycidoxypropyltriméthoxysilane 3%